NARDI srl UNIPERSONALE
Via S. Antonio 24/a 35020 Tombelle di Saonara (PD)
tel 049 8799070 fax 049 8790626
Reg. Impr. PD, C.F. e P.IVA 02009150281
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. R.E.A. PD n. 197644
www.narditalia.com info@narditalia.com

MALTA REFRATTARIA IN PASTA

Descrizione
Cemento refrattario pronto all'uso. Categoria semiacidi.

Componenti principali
Silice.

Analisi chimica%

AL_2O_3: 9	SIO_2: 85,0	Fe2O3: 0,5	CaO: 0,2

PROPRIETA' GENERALI

Refrattarietà:	C.S:	17/1500°C
Acqua richiesta:	%:	
Grana massima:	MM.:	0,5
Quantità richiesta per 100 mattoni:	KG.:	25
Massima temperatura d'impiego:	°C:	1.380°C
Tempo di ritenzione	MM.:	

PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE DOPO TRATTAMENTO TERMICO

Forza legante giunti		kg/cm2
24 H a/at:	110°C	80
05 H a/at:	1.000°C	90
05 H a/at:	1.400 °C	150

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Buona refrattarietà, ottima lavorabilità.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.