



STUCCO CEMENTIZIO GROSSI SPESSORI GRIGIO

Descrizione del prodotto

Premiscelato cementizio monocomponente in polvere fibrorinforzato contenente resine che con la sola aggiunta di acqua pulita, da origine ad un impasto tixotropico adatto alla realizzazione del ripristino del calcestruzzo quando si richiedono elevate resistenze meccaniche. Il prodotto può essere applicato meccanicamente con adeguate attrezzature.

Applicazioni

Il prodotto è appositamente formulato per la realizzazione di strati di spessore variabile da 1 a 5 cm, per strato di applicazione, fino ad un massimo di 10 cm senza bisogno di rete.

Dati tecnici

Prova	Unità di misura	Valore
Massa volumica impasto (UNI EN 1015-69)	Kg/m ³	1970
Granulometria max (UNI EN 933-1)	mm	≤ 2,5
Tempo di vita impasto	h	2
Acqua d'impasto	%	18
Consistenza malta fresca (UNI EN 1015-3)	mm	170
Resistenza a flessione media (28 gg.) (UNI EN 12190)	MPa	8,0
Resistenza a compressione media (28 gg.) (UNI EN 12190)	MPa	36,0
Modulo elastico secante a compressione (UNI EN 13412)	MPa	23192
Aderenza al supporto (UNI EN 1542)	MPa	2,8
Aderenza al supporto dopo cicli di gelo- disgelo (UNI EN 1542)	MPa	3,4
Coefficiente di assorbimento (UNI EN 13057)	Kg/(m ² *√h)	0,0379
Resistenza alla carbonatazione (UNI EN 13295)		Nessuna penetrazione
Contenuto ioni cloruro (UNI EN 1015-17)	%	≤ 0,05
Temperatura di applicazione	°C	+5° / +30°
Reazione al fuoco	Euroclasse	E

Precauzioni

- Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5°o superiori a + 30°.
- Non applicare su supporti gelati o bagnati.
- Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.
- Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano l'assorbimento del supporto.
- Stoccare il prodotto in luogo asciutto per un tempo non superiore a 12 mesi dal lotto di produzione.



NARDI srl UNIPERSONALE

Via S. Antonio 24/a 35020 Tombelle di Saonara (PD)

tel 049 8799070 fax 049 8790626

Reg. Impr. PD, C.F. e P.IVA 02009150281

Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. R.E.A. PD n. 197644

www.narditalia.com info@narditalia.com

SCHEDA TECNICA
Ultimo aggiornamento:
29/02/2016

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

